

Pokrač. tab. č.: 157

Poř. č.	Druh produktu nebo materiálu	Objemová hmotnost [Kg/m3]		Skladovací prostor [m3/t]	
		Od	Do	Od	Do
225	Kamenná drť z velmi hutného kamene	2000,0		0,5	
226	Kamenná drť z hutného kamene	1800,0		0,6	
227	Kamenná drť z pórovitého kamene	1500,0		0,7	
228	Keramzit netříděný	600,0		1,7	
229	Keramzit jemná frakce 0-4 mm	900,0		1,1	
230	Keramzit hrubé frakce 11-22 mm	450,0		2,2	
231	Korková drť	300,0		3,3	
232	Křemelina suchá podle druhu	250,0	700,0	4,0	1,4
233	Křemelina surová	1000,0	1100,0	1,0	0,9
234	Křemen volně sypaný	1600,0		0,6	
235	Pemzový písek	500,0		2,0	
236	Expandovaný perlit EP/100	100,0		10,0	
237	Expandovaný perlit EP/150	150,0		6,7	
238	Expandovaný perlit EP/200	200,0		5,0	
239	Koksový popílek	700,0		1,4	
240	Polyhydráty (sádra) ulehle	1250,0		0,8	
241	Polyhydráty (sádra) v pytlích	1100,0		0,9	
242	Anhydráty ulehle	1600,0		0,6	
243	Anhydráty v pytlích	1450,0		0,7	
244	Sádrový cement, ulehle směs	1800,0		0,6	
245	Sádrový cement v pytlích	1650,0		0,6	
246	Stavební rum	1300,0		0,8	
247	Vysokopecní zpěněná struska netříděná	900,0		1,1	
248	Vysokopecní zpěněná struska tříděná 0-8 mm	1050,0		1,0	
249	Vysokopecní zpěněná struska tříděná 4-22 m	900,0		1,1	
250	Vysokopecní zpěněná struska tříděná 8-22 m	850,0		1,2	
251	Vysokopecní zpěněná struska tříděná 16-22	800,0		1,3	
252	Vysokopecní zpěněná struska zrněná granul	1000,0		1,0	
253	Vysokopecní zpěněná struska v kusech 30-70	900,0		1,1	
254	Křemenouhelná kotlová škvára a popílek	900,0		1,1	
255	Drcený štěrk, velmi hutný kámen	2000,0		0,5	
256	Drcený štěrk, hutný kámen	1800,0		0,6	
257	Drcený štěrk, pórovitý kámen	1500,0		0,7	
258	Drcený tras, čerstvě nasypáný	1100,0		0,9	
259	Drcený tras, ulehle	1500,0		0,7	
260	Tuf, tufová drť - slovenská lehká	800,0		1,3	
261	Tuf, tufová drť - těžká	1100,0		0,9	
262	Tuf, tufová drť - moravská	1200,0		0,8	
263	Nehašené kusové vápno nad 100 mm	1200,0		0,8	
264	Vápno hašené na sucho ulehle	700,0		1,4	
265	Vápno hašené na sucho v pytlích	600,0		1,7	
266	Vápenná kaše	1400,0		0,7	
267	Vápno pálené prachové	700,0	800,0	1,4	1,3
Sýr					
268	Sýry v bednách	600,0			